



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-034025K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한일시멘트(주) 단양공장
 - 주소 : 충청북도 단양군 매포읍 매포길 245
3. 시험기간 : 2024년 04월 03일 ~ 2024년 08월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 콘크리트용 고로슬래그 미분말
6. 시험방법
 - (1) KS F 2563:2020

확인	작성자명 조우현		기술책임자명 이봉춘	
----	-------------	--	---------------	--




비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2024년 08월 30일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)718-9025



시험성적서

성적서번호 : CT24-034025K

7. 시험결과

1) 콘크리트용 고로슬래그 미분말

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
밀도	g/cm ³	(1)	2.90	(20 ± 2) °C, (65 ± 10) % R.H.	A
비표면적	cm ² /g	(1)	4 280		
활성도 지수(재령 7일)	%	(1)	66		
활성도 지수(재령 28일)	%	(1)	88		
활성도 지수(재령 91일)	%	(1)	103		
플로값 비	%	(1)	101		
강열감량	%	(1)	0.2		
MgO	%	(1)	1.4		
SO ₃	%	(1)	1.2		
염화물이온	%	(1)	0.01		

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

