

분기별 폐기물사용시멘트정보(2025년 4분기)

정보 제공자	상호(명칭)	한일현대시멘트(주) 삼곡공장								
	주소(사업장)	충청북도 단양군 매포읍 고양길 95								
클링커 생산량	47,393 (톤/분기)			폐기물 사용량		5,517 (톤/분기)				
시멘트 생산량	88,338 (톤/분기)			폐기물 사용비율		6.25%				
① 폐기물 종류 (분류번호)	② 폐기물 위탁자	폐기물 반입량 (톤/분기)	③ 폐기물 원산지	폐기물 시험 결과						
계		1,530		납 (mg/kg)	구리 (mg/kg)	카드뮴 (mg/kg)	비소 (mg/kg)	수은 (mg/kg)	염소(%)	
대체 원료	석탄재(51-13-03)	가-1	137.71	대한민국	15.25	57.06	0	16.3	0.06	0
	하수처리오니(유기성)(51-01-02)	나-1	24.26	대한민국	0	298.44	0	7.15	1.25	0
	하수처리오니(유기성)(51-01-02)	나-2	374.40	대한민국	35.18	278.63	0.82	5.92	0.12	0
	하수처리오니(유기성)(51-01-02)	나-3	59.30	대한민국	40.6	370.45	7.13	8.26	0.48	0
	하수처리오니(유기성)(51-01-02)	나-4	87.65	대한민국	0	192.94	0	5.91	0.07	0
	하수처리오니(유기성)(51-01-02)	나-5	147.26	대한민국	30.64	311.76	0	7.39	0.04	0
	하수처리오니(유기성)(51-01-02)	나-6	240.16	대한민국	40.83	246.75	0	5.58	0.06	0
	하수처리오니(유기성)(51-01-02)	나-7	77.84	대한민국	0	438.56	0	7.19	0.2	0
보조 연료	폐합성수지류(51-03-01)	다-1	79.07	대한민국	42.9	22.31	0	5.87	0.08	0.11
	폐합성수지류(51-03-01)	다-2	40.54	대한민국	42.9	22.31	0	5.87	0.08	0.10
	폐합성고무류(51-03-02)	라-1	24.67	대한민국	60.84	41.33	0	2.17	0.03	0.06
	폐합성고무류(51-03-02)	라-1	77.43	대한민국	135.18	35.69	0	2.62	0.16	0.20
	자동차 폐타이어(51-15-01)	마-1	159.27	대한민국	69.91	27.63	0	1.36	0.37	0.20